

PRODUKT-TECHNISCHES BLATT

Collection

CELOSIA MURANO COLLECTION

Herstellungsverfahren

Feinsteinzeug, Einbrand

Nominale Format

80X260X70

Gruppe

TEST	ERGEBNIS	STANDARD
Stückveredelung	-	-
Oberfläche	Glatt	-
Wasseraufnahme	0,5%<E≤3%	UNE-EN ISO 10545-3
Biegefestigkeit	E>35 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	UNE-EN ISO 10545-9
Widerstand Gegen Glasurrisse	Bestanden	UNE-EN ISO 10545-11
Chemischebeständigkeit	A-Klasse	UNE-EN ISO 10545-13
Fleckenbeständigkeit	Klasse 1	UNE-EN ISO 10545-14
Frostbeständigkeit	Bestanden	UNE-EN ISO 10545-12
Tonvariation	Leichte V2	-

ANWENDUNGEN UND NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Keramisches Produkt, geeignet für Wandbeläge im Innenbereich, je nach Nutzungs- und Verlegebedingungen

Eine Mindestfugenbreite von 2 mm wird empfohlen, unter Verwendung eines für Keramikfliesen geeigneten und mit den Nutzungsbedingungen kompatiblen Fugen

Einen zementären Klebemörtel der Klasse C1 gemäß UNE-EN 12004 verwenden, der für den Untergrund, das Format und die Nutzungsbedingungen geeignet ist